```
JP62216339 A 19870922
 PN
PD
                 1987-09-22
 PR
                 JP19860058320 19860318
 OPD
                 1986-03-18
TI
                 SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF
                 KUBOKOYA RYOICHI; HIGUCHI YASUSHI; YAMANE HIROYUKI
 IN
PA
                 NIPPON DENSO CO
IC
                 H01L21/60
- WPI / DERWENT
TI
                 Waterproof and anticorrosive wire bonding electrode for IC
pellet - has gold or gold and aluminium cpd. film on exposed pad
wiring pattern surrounded by insulated passivation layer.
NoAbstract Dwg 0/3
                JP19860058320 19860318
PN
                JP62216339 A 19870922 DW198743 014pp
PA
                 (NPDE ) NIPPONDENSO CO LTD
IC
                H01L21/60
OPD
                1986-03-18
AN
                1987-304680 [43]
- PAJ / JPO
·PN
                JP62216339 A 19870922
PD
                1987-09-22
AΡ
                JP19860058320 19860318
IN
                KUBOKOYA RYOICHI; others: 02
PA
                NIPPON DENSO CO LTD
TI
                SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF
AB
                PURPOSE: To prevent the bonding portion of a semiconductor
device from corroding due to the immersion of moisture by forming
a first electrode layer in response to a pad electrode, forming a
final protective insulating film, then forming a hole
corresponding to the electrode, and forming a second electrode
layer with a conductive material which is hardly corroded on the
electrode to cover the hole.
        CONSTITUTION: An insulating film 12 made, for example, of SiO2,
PSG, etc., is formed on a semiconductor substrate 11 on which a
semiconductor circuit element of a transistor, etc. is formed. A
wire bonding pad electrode 13 is formed by electrode wiring with
first conductive material such as Al, Al-Si, Al-Cu on the film
12. A final protective insulating film 14 made, for example, of
P-SiN, CVD-PSG, etc. is formed in the state including the
electrode 13, and a hole 15 is formed corresponding to the
electrode 13 on the film 14. The electrode 13 is exposed in the
hole 15 of the film 14, and a coating layer 16 is formed of a
second conductive material made of a material which is hardly
corroded such as Au, Au-Al, etc.
```

H01L21/60

⑲ 日本国特許庁(JP)

· 11 1 - 1

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 216339

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)9月22日

H 01 L 21/60

6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

図発明の名称 半導体装置およびその製造方法

②特 願 昭61-58320

纽出 頤 昭61(1986)3月18日

の発明者 窪小谷 良一 の発明者 樋口 安史 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

砂発 明 者 山 根 宏 幸

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

①出 願 人 日本電装株式会社 刈谷市昭和町1丁目1番地

②代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

朔 `知 橹

1. 発明の名称

半導体装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体回路素子を形成した半導体基板表面に形成された絶縁被膜と、

この絶縁被膜上に形成された少なくとも裏面部を腐敗しにくい導体によって構成するようにしたワイヤボンディングパッド電極と、

このパッド電板に接続されたポンティングワイヤと、

上記パッド電板部を含む上記絶縁被膜上に形成された最終絶縁保護膜と、

を具備したことを特徴とする半導体袋鼠。

の専体にポンティングワイヤが接続されるようにした特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

(3)上記ワイヤボンディングパッド電板は、 腐蝕しにくい専体の上に上記ボンディングワイヤ と密着性の良い金属隔を形成して構成するように した特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

(4) 半導体回路常子を形成した半導体基板上の抵線被膜上に第1の導電材料による第1の電極層を形成する第1の工程と、

この第1の工程で形成された遊館材料層を含む上記絶線被膜上に最終保護絶線膜を形成する第2の工程と、

上記絶録保護膜に上記第 1 の導電材料による 電極部に対応して関ロを形成する第 3 の工程と、

上記別口部から訴出された上記電板層に第 2 の課電材料による第 2 の電板層を形成する第 4 の 工程と、

上記班2のな極層にポンディングワイヤを接

– 2 -

税する第5の工程とを具備し、

上記第1および第2の電極層の一方が腐 娩 しにくい材料によって構成されるようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、特にポンディングワイヤを接続する電極専出部の信頼性を改善するようにした半時体装置およびその製造方法に関する。

【従来の技術】

半事体装置にあっては、半事体回路素子の形成された半導体基板上に絶縁被膜を形成し、この絶縁被膜上に現体金属によってワイヤボッディング がのを含む絶縁腹上に最終保護地線を形成し、間での保護地線膜に上記パッド電極部に対応して明ロを形成し、パッド電極を話出させ、この話出されたパッド電極に対してポンディングワイヤを接

選による腐敗の発生を効果的に防止することのできる半導体装置を提供しようとするものであり、 さらにこのような半導体装置を効果的に製造できる方法を提供することを目的としているものである。

[問題点を解決するための手段]

統するようにしているものであり、その後樹脂や によってパッケージするようにしている。

この場合、上記パッド電極はアルミニウム系の合金、例えばAL-SI、AL-SI - C u 、AL-SI - T I 等によって構成されているものであり、この電極材料に対してポンディングワイヤを接続するようにしているものである。

しかし、パッケージした後にあっても、外界の水分がパッケージ協匠を介して透過するものや、またポンディングワイヤを伝わってポンディングパッド部に浸透するものがある。したがって、このワイヤポンディングパッド電極部が、例えばP、C 2 等の不純物と反応して腐蚀するようになるものである。

[発明が解決しようとする問題点]

この発明は上記のような点にだみなされたもので、特にワイヤボンデング部において、水分の浸

[作用]

上記のような半導体装置にあっては、パッド電話が腐敗しにくい材料によって構成されるものであり、また腐敗しなるものであるため、パッケーれるような状態となるものであるため、でマケイヤンディング電極部とボンディングでなが発生することは確実にないない。したがって、ないの発生中は確実に低級されるものである。

[発明の実施例]

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を説明する。第1図はその構成を示すもので、予めトランジスク等の半導体回路常子を形成した半導体 恭板11の表面には、例えば510;、PSG等による絶縁被膜12が形成されている。そして、この絶縁被膜12の上には、例えばAl、Al-SI、

— · б —

この絶録版 14の 関ロ15部は、上記パッド電極13部を取出するようになるものであり、この路出部は例えば A u 、 A u ー A l のような腐敗しにくい材料でなる第 2 の 毎 電材料によって被覆層 16を形成し、上記関口15部が窓がれるようにする。そして、この被覆層 16に A u 、 C u または A l 等の細線によるポンディングワイヤ17をポンディング投続する。ここで、上記被覆層 16は、パッド電極 13を構成する材料さらにポンティングワイヤ17の密発性の良好なもので構成することが好ましい。

すなわち、上記のよう構成される半導体装置に あっては、例えばパッド電極18が水分の浸透によ

このパッド電板18は腐血から確実に保設されるようになる。

このようにワイヤボンディングパッド電極13を腐血しにくい呼吸材料によって構成した場合、このパッド電板13とボンディングワイヤ17との密替性が悪い場合がある。このような場合には、、ワイヤボンディング用の関口15を形成した後に、ワイヤボンディングパット電極13およびポンディングワイヤ17に対して共に密替性が良好などのが材料、例えばAu、AuーAl等の遊覧間18にボンディングするようにしているものである。

[発明の効果]

以上のようにこの発明に係る半導体装置によれば、ポンディングパット電板部に水分が浸透するような状態となっても、この電板部に腐蝕が発生することが効果的に抑制できるものであり、この

って腐性され易い状態であったとしても、特に保護地縁以14に形成した閉口15部が腐性しにくい遊び材料による被覆層16によって預われているものであるため、パッド電極13部は確実に腐性から保護されるものである。また、ポンデイングワイヤ17は腐性されない、毎日16に接続されているものであるため、その接続部は確実に腐性から保護されるようになっているものである。

第2図はこの発明の他の実施例を示しているもので、この実施例にあっては、通常に半導体装置においてが一トで極として使用される材料によって、ワイヤボンディングパットで極13を形成をとしている。すなわち、通常ゲート等、はなとしては、Poly - S1、Mo、W、T1等がおおよびでようである。このはおけによってがある。このはおけによってある。このはおけば、外部から水分が浸透してきても、腐血されないあるいは腐血され難い状態にあるもので、


の高い状態で製造できるものである。


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例に係る半導体装置の特にポンディング部分を取出して示す断面構成図、第2図および第3図はそれぞれこの発明の他の実施例を説明するための断面構成図である。


11…半導体基板、12… 絶縁被膜、13… ワイヤポンディングパッド電極、14…保護絶縁膜、15… 開口、16… 被復層、17…ポンディングワイヤ。

出颠人代理人 弁理士 羚 江 贯 彦









第3図